

## МАХАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ҚУЙМАЧИЛИКДА БОГЛОВЧИЛАРНИ ТАНЛАШ ВА ТАДБИҚ ЭТИШ

**Жураев Ш. Т., Шодиев А.Ф., Мухиддинов Б.Ф**

Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети, Навоий

Бугунги қун талаблари асосида бир вақтнинг ўзида илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини ўзида уйғулаштирган ихтиrolар, илмий ғоялар, инновациялар ва ишланмалар жамиятнинг ривожланишида муҳим ўрин тутиб бормоқда. Иқтисодиётнинг ҳар томонлама ривожини таъминлашда инсон ва ишлаб чиқаришнинг бир мақсад сари бирлашиши саноатнинг барча йўналишларида ўз аксини топган. Шундай соҳалардан бири Навоий машинасозлик заводидаги металларни қувиш ва уларга ишлов бериш цехларидан бири ҳисобланади. Хозирда қуймачиликда асосан икки турдаги этилсиликатлар ишлатилади ETC-32, ETC-40 рақамлар асосан  $\text{SiO}_2$  нинг миқдорини кўрсатади. Этил силикатлар асосида боғловчилар тайёрлаш асосан керамик қолипларда ва каллоид эритмалардан фойдаланилади[1].

Бундан ташқари Б-2 ва Б-3 боғловчи синфига кирувчи лигносулфонатли боғловчилар мавжуд бўлиб зичлиги  $-1230\text{kg/m}^3$  дан кам бўлмаган моддаларни қувишда ишлатилади. Лигносулфонатдан тайёрланган 20 % ли эритманинг pH=4,4 га teng бўлиб нам ва қуруқ лигносулфонатни қолиплашда бошқа қўшимчалардан хам фойдаланилади. Ушбу боғловчиларни махаллийлаштиришда крахмали боғловчиларни турли физик-механик хоссалари ўрганилган крахмал донларини ўлчами сифатида микронларда ўлчаш қабул қилинган. Унинг келиб чиқишига кўра крахмал донларининг ўлчамлари турли ўлчамларда бўлади. Енг йириги картошка крахмалининг дончалари  $-17-35$  мкм энг кичиги гуруч крахмали доначалари  $-5-7$  мкм бўлиб ҳисобланади[2]. Тадқиқотчиларнинг такидлашича, донли ўсимликларнинг майда крахмал дончалари йирикларига солиштирилганда, уларга нисбатан юқорироқ хароратда клейстрланиш хусусиятига эга. Айнан ушбу хоссалари қуидаги 1-жадвалда келтирилган.

**1-жадвал****Техник крахмал қовшқоқлигини температурага боғлиқлиги**

№р/р	Намуна	Крахмалнинг концентрацияси, масс %	Температура, °C Қовушқоқлик, КРа			
			20	30	40	50
1.	Крахмал	2,0	0,082	0,077	0,0700	0,0570
2.	Крахмал	5,0	0,087	0,082	0,0740	0,0200
3.	Крахмал	8,0	0,290	0,280	0,230	0,207
4.	Крахмал	10,0	0,592	0,587	0,270	0,233
5.	Крахмал	15,0	4,140	4,130	3,080	2,730

Крахмал асосидаги олинган натижалар **ФО-4** қўйма қолипларида синовдан ўтказилди.

**2-жадвал****Крахмали қўйма қолипларнинг таркиби**

№	Аралашма таркиби номи	Миқдори %
1	Кварцевый.песок-	97
2	Бентонит-	5
3	Крахмал -	1
4	Вода технический требуемой влажности	

Олинган қолип аралашмаларини физик-механик хусусиятлари қўйиш цехини лабораториясида намлика, газ ўтказувчанликка, хомлаин сиқишига синаш, иссиқликка синаш каби турли тажрибалар амалга оширилди.

Хулоса ўрнида ўрганилган қолип аралашмалари ичida крахмали қолип аралашмалари ҳар томонлама фойдали ҳисобланиб бу боғловчи инсон омилига мутлақо зарарсиз, ортиқча харажатсиз, металларни қўйма холида олишда ортиқча меҳнатларсиз ажратиб олиниши билан натижалари юқори ҳисобланади.

**Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.**

1. Технология литейного производства литьё в песчаные формы. под. редак. А.П.Турохова Москва 2005.
2. Гини Э.Ч, Зарубин А.М, Рибкин В.А Технология литейного производства специальные виды литья. Москва 2005