

## НАНОКЛАСТЕРЛИ КРЕМНИЙНИНГ ФОТОЎТКАЗУВЧАНЛИК ХОССАЛАРИ

**Х.У.Камалов<sup>1</sup>, Д.Г.Бекчанов<sup>1</sup>, Б.П.Жумамуратова<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Қарақалпоқ давлат университети

**Аннотация:** мақолада нанокластерли кремний намуналарин олии технологияси, кремний намуналарининг фотоўтказувчанлик хоссалари ҳақида экспериментал маълумотлар келтирилган. Айнан ҳар хил солиштирма қаршилигига эга намуналарнинг фотоўтказувчанигининг спектрал боғлиқлиги ёритилган.

**Калим сўзлар:** кремний, нанокластер, спектр, фотоўтказувчанлик, марганец, ИК, фототок.

Фотоўтказувчанликнинг ифрақизил сўниш жараёни кўплаб яrimўтказгич материалларда кузатилган. Назарияга кўра фотоўтказувчанликнинг инфрақизил сўниш эффиқти яrimўтказгич материаллардаги рекомбинацион марказларнинг ионланиш энергиясига тенг фотон билан ёритилганда, албатта, ёритувчи фон мавжудлигига кузатилади. Натижада рекомбинация марказлар қайта зарядланади.

Биз ўрагинётган кўп зарядланган нанокластерга эга кремний намуналарда фотоўтказувчанликнинг сўнишнинг янги тури аниқланди. Марганец атомларнинг нанокластерлари бўлган кремний намуналари паст ҳароратли диффузия усули ёрдамида таёrlанган [1,2].

1-расмда солиштирма қаршилиги  $\rho=5,34\cdot10^3$ ,  $\rho=2,2\cdot10^4$  ва  $\rho=1,33\cdot10^{+5}$  Ом·см бўлган р-тиplи марганец атомларидан ташкил топган нанокластерли кремнийнинг фотоўтказувчанигининг спектрга боғлиқлиги келтирилган. Расмда кўриниб тургандай фото сезирлик фотон энергияси  $h\nu=0,15$  эВ бошланади. Намунага тушиётган фотон энергияси ортиши билан фототок доимий турда  $h\nu=0,15$  эВ энергиягача ортиши аниқланган. Фотон энергияси янада ортиши билан фототокнинг камайишига олиб келади. Фотон энергияси  $h\nu=0,43$  эВ бўлганда фототокнинг қиймати минимал қийматга эга бўлади [3,4].


Намунадаги инфрақизил сўниш фотон энергиясининг  $\Delta E=0,4\div0,43$  эВ диапозонда содир бўлади. Агар фотон энергиясин янада оширсак фототокнинг кескин ортиши содир бўлади.

Фотон энергияси  $hv=0,5$  эВ етганда фототокнинг қиймати сўниш бошланмасдан аввалги қийматига эришади. Тушиётган фотон энергияси  $hv>0,5$  эВ қийматларида фототокнинг қийматининг ошиши янада давом этади ва фотон энергиясининг қиймати 0,8 эВ га етганда фототокнинг максимал қиймати 1mA га ва унданда ошганлари хам бор [5,6].

Электрофизик катталиклари бир хил бўлган лекин нанокластерсиз кремний материалида юқарида келтирилган жараён кузатилмади. Бундай намуналарда фото жавоб  $hv=0,4$  эВ да бошланади ва фотон энергияси ортиши билан фототокнинг қиймати ортади. Фотон энергияси  $hv=0,8$  эВ да  $I_f=5 \cdot 10^{-8}$ А қийматга эга бўлади. Фототокнинг қиймати нанокластерли намуналардагига солиштирганде деярли 4-5 даража камироқ бўлади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдиги нанокластерсиз намуналарда инфрақизил сўниш эффектин кузатиш учун  $hv \geq E_g$  фотон энергияси билан фон ёруғлигини бир вақтда ёритиш керак.

### **Фойдаланган адабиётлар.**

1. Bakhadyrkhanov M.K., Mavlonov G.Kh., Isamov S.B., Iliev Kh.M., Ayupov K.S., Saparniyazova Z.M., and Tachilin S.A. Transport Properties of Silicon Doped with Manganese via Low Temperature Diffusion. Inorganic Materials, 2011, Vol. 47, No. 5, pp. 479-483.
2. Абдурахманов Б.А., Аюпов К.С., Бахадырханов М.К., Илиев Х.М., Бобонов Д.Т., Зикриллаев Н.Ф., Сапарниязова З.М., Тошев А. Низкотемпературная диффузия примесей в кремнии. ДАН РУз. 2010. №4. С. 32-36.
3. Бахадырханов М.К., Аюпов К.С., Мавлянов Г.Х., Илиев Х.М., Исамов С.Б. Фотопроводимость кремния с нанокластерами атомов марганца. Микроэлектроника, 2010, том 39, № 6, С. 426-429.
4. Неизвестный И.Г., Супрун С.П., Шумский В.Н. Исследование фотоэлектрических свойств квантовых точек Ge в матрице ZnSe на GaAs. ФТП, 2005. Том 39, Вып. 1, С. 100-105
5. Бахадирханов М.К., Зикриллаев Н.Ф., Исамов С.Б., Камалов Х.У., Ковешников С.В. Фотоприемники для спектральной области 3÷10 мкм с частотным выходом на основе кремния с нанокластерами атомов марганца // Приборы, 2017. - №6.- С. 12-15.
6. Bakhadyrkhanov M.K., Isamov S.B., Iliev Kh.M., and Kamalov Kh.U. Anomalously Long Lifetime of Holes in Silicon with Nanoclusters of Manganese Atoms // Semiconductors, 2015. - Vol. 49, No. 10. - pp. 1332–1334.



1)  $\rho = 5,34 \cdot 10^{+3} \text{ Ом}\cdot\text{см}$ ; 2)  $\rho = 2,2 \cdot 10^{+4} \text{ Ом}\cdot\text{см}$ ; 3)  $\rho = 1,33 \cdot 10^{+5} \text{ Ом}\cdot\text{см}$

1-расм. Марганец нанокластерлари мавжуд кремний  
фотоутказувчанигининг спектрал боғлиқлиги.